



## PLAYTURF ARENA 55

### ÜRÜN TEKNİK YAPISI

ÜRÜN KODU	PLAYTURF ARENA 55 ( ÜÇ RENK KOMBİNASYONLU )
ÜRETİM METODU	TAFTİNG 5/8"
UYGULAMA ALANI	PROFESYONEL FUTBOL
HAV YÜKSEKLİĞİ	55 mm ( NET )
HAV BOYU	120 mm ( NET )
ENİNE SIKLIK	67 İLMEK / 100 cm
BOYUNA SIKLIK	120 İLMEK / 100 cm
TOPLAM İLMEK ADEDİ	8040 İLMEK / m <sup>2</sup> ± % 1
ELYAF YOĞUNLUĞU	1520 gr / m <sup>2</sup> ± % 5
TOPLAM AĞIRLIK	2840 gr / m <sup>2</sup> ± % 3

### ELYAF YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ELYAF CİNSİ	% 100 POLİETİLEN LSR EXTREME
TEDARİKÇİ FİRMA	TEN CATE THOLON B.V. ( HOLLANDA )
ELYAF NUMARASI	15000 / 3 D.TEX
ELYAF GENİŞLİĞİ	3 X 5 mm
ELYAF KALINLIĞI	110 MICRON
ELYAF RENGİ	6380 FIELD GREEN - 3880 OLIVE GREEN – VERDE GREEN
U.V PERFORMANSI	6000 SAAT ( WEATHER – 0 – METER TESTİ ) DIN 53387 NORMLARINA PARALEL OLARAK TEST EDİLMİŞTİR VE NORMLARA UYGUNDUR.
AŞINMA PERFORMANSI	DIN 53754 NORMLARINA UYGUN TABER TESTİ ONAYLI
RENK HASLIĞI	DIN 54004 ( MIN 7 ) NORMLARINA UYGUN
ÇEVRE UYUMLULUĞU	ÇEVRE DOSTU PİGMENT VE POLİMERLERDEN ÜRETİLMİŞTİR. DEMİR VE AĞIR METALLER İÇERMEZ
OYUN KURAL ÇİZGİLERİ	AYNI STANDARTLARDA ÜRETİLMİŞ BEYAZ VE SARI RENKTE UYGULAMA ESNASINDA FIFA-UEFA NORMLARUNA UYGUN OLARAK OYUN ALANINA UYGULANIR

### TABAN YAPISI

BİRİNCİ TABAN	A) TAŞIYICI TABAN 130 gr / m <sup>2</sup> B) STABİLİZATÖR 90 gr / m <sup>2</sup>
İKİNCİ TABAN	CABOXYLATED (S.B.R) LATEX UYGULAMA MİKTARI ± 1100 gr / m <sup>2</sup>
RULO ENİ	400 cm
RULO BOYU	PROJEYE UYGUN BOYUTLARDA

### GARANTİ KAPSAMI

GARANTİ KAPSAMI	BAKIM TALİMATI VE KULLANIM KILAVUZUNA UYULMASI HALİNDE ÜRÜNÜMÜZ 7 YIL GARANTİLİDİR.
-----------------	--

## **BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU**

Sentetik çim zeminlerin uygulama ve kullanma süreçlerinde kullanıcının dikkat etmesi ve uyması gerektiği başlıca normlar vardır.

Bu normlara uymak zemin ve oyun kalitesini doğrudan etkileyeceği gibi ürünün garanti kapsamı dahilinde kalmasını sağlayacaktır.

Bu normlar aşağıda ki gibidir.

- (A) Uygulama esnasında dolgu malzemesi kuartz kumun normlara uygunluğuna ve miktarına dikkat edilmeli. Normlara uygun kuartz kumun partikül ebatları 0,2 – 0,63 mm, minimum % 80 oval, kil ve keskin köşeli partikül içermemesi gerekmektedir. Kullanım miktarı 55 mm zeminlerde  $\pm$  27-28 kg/m<sup>2</sup> civarı olmalıdır.
- (B) Dolgu malzemesi S.B.R Granül, partikül ebatları 1,5 – 3 mm, tozdan arındırılmış olmalı, elyafların zirvesinde 1,5 cm boş kalacak şekilde m<sup>2</sup> ye  $\pm$  7 – 8 kg olarak uygulanmaktadır.
- (C) Sentetik çim zeminlerin garanti kapsamında kalabilmesi için, zeminlerin kullanımında 125 m<sup>2</sup> ye bir oyuncu düşecek şekilde hesaplanmalıdır.  
**Örnek : 7x7 kişilik bir sahanın minimum 1250 – 1500 m<sup>2</sup> olması gerekmektedir.**  
Bu koşullarda günlük kullanım ortalaması 5 saat / gün olarak sınırlandırılmıştır.
- (D) Sentetik çim zeminlerde uygun olmayan futbol ayakkabısı ile asla futbol oynanmamalı. Böyle bir tespit zeminin garanti kapsamı dışında kalmasına direk neden teşkil edecektir.
- (E) Uygulamadan veya zeminden veya uygulama esnasında kullanılan malzemeden kaynaklanan olumsuzluklar ürünümüzün garanti kapsamı dışında kalmasına neden sayılacaktır.
- (F) Sıcak yaz aylarında gün içinde uzun süre yüksek ısıya maruz kalan elyaflar yumuşayıp direncini büyük ölçüde yitireceğinden bu gibi hallerde, zemin kullanımdan en az 2 saat evvel sulanıp soğutulmalıdır. Bu uygulama zeminin garanti kapsamında kalmasını sağlayacağı gibi zeminin oyun keyfi ve kalitesini de büyük ölçüde arttıracaktır.
- (G) Kullanım esnasında gerek top darbeleri, gerekse ayak darbeleri ile yer değiştiren dolgu malzemesi S.B.R granül ve kuartz kum zeminde çukurlar ve tümsekler oluşturacaktır. Günlük bakımlar da, kullanımdan önce zemin mutlaka sert bir fırça ile süpürülmeli, dolgu malzemesi tüm alanda homojen bir yapıya getirilmelidir.
- (H) Olası tamirat veya periyodik bakımların mutlaka uzman bir ekip tarafından yapılması gerekmektedir. Düzeyi yeterli olmayan kişilerin bu gibi zeminlerde operasyonlarda bulunması, ürünümüzün garanti kapsamı dışında kalmasına neden sayılacaktır.
- (I) Zeminlerden, kedi, köpek gibi evcil hayvanlar uzak tutulmalı, yanıcı, kesici ve zeminlerin elyaf yapısına zarar verecek kimyasallar ile asla müdahale edilmemelidir.

Yukarı da dokuz maddeden oluşan bakım ve kullanım kılavuzuna uyulduğu hallerde, ürünlerimiz belirtilen süre dâhilinde firmamız garanti kapsamındadır.

Aksi uygulamaların tespit edilmesi durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır.